



Catálogo carpintería

Alumial expertos en perfiles de aluminio
Brise Soleil

Características técnicas Brise Soleil+


 **UNE-755-9;2009**
Medidas y tolerancias


 **UNE-EN 573-3;2014**
Composición química

 **UNE-EN 755-2;2014**
Características mecánicas

 **UNE-38-350**
Aleación EN-AW-6060

 **UNE-38-337**
Aleación EN-AW-6063

 **ANODIZADO**
Los tratamientos están garantizados por las marcas de calidad EURAS-EWAA, QUALANOD así como el certificado UNE-EN ISO 9001. El espesor mínimo obligatorio de la capa de óxido anódico es de 15 micras para el uso arquitectónico exterior, el cual se puede aumentar (20 o 25 micras), de acuerdo a los requisitos del cliente y leyes nacionales en el lugar de destino.

 **LACADO**
El proceso de lacado utiliza pintura en polvo homologada por QUALICOAT, así como el certificado UNE-EN ISO 9001. El espesor mínimo obligatorio de la capa de lacado es de 60 micras para el uso arquitectónico exterior. El ciclo completo de lacado de los perfiles se realiza en pleno cumplimiento la norma de calidad QUALICOAT.

