






Catálogo carpintería

Alumial expertos en perfiles de aluminio

Mallorquina Abisagrada

Características técnicas

Mallorquina Abisagrada+

-  **UNE-755-9:2009**
Medidas y tolerancias
-  **UNE-EN 573-3:2014**
Composición química
-  **UNE-EN 755-2:2014**
Características mecánicas
-  **UNE-38-350**
Aleación EN-AW-6060 T5
-  **UNE-38-337**
Aleación EN-AW-6063

ANODIZADO

Los tratamientos están garantizados por las marcas de calidad EURAS-EWAA, QUALANOD así como el certificado UNE-EN ISO 9001. El espesor mínimo obligatorio de la capa de óxido anódico es de 15 micras para el uso arquitectónico exterior, el cual se puede aumentar (20 o 25 micras), de acuerdo a los requisitos del cliente y leyes nacionales en el lugar de destino.

LACADO

El proceso de lacado utiliza pintura en polvo homologada por QUALICOAT. El espesor mínimo de la capa de lacado es de 60 micras para el uso arquitectónico exterior. El ciclo completo de lacado de los perfiles se realiza en pleno cumplimiento de la norma de calidad QUALICOAT.

Secciones	Marco 40 mm / hoja 47 mm	Aleación de extrusión	6060/6063 T5
Espesor perfilera	1,5 mm	Juntas	Medida de cepillo 5,5 x 6
Dimensiones máximas	2000 x 2300 mm para balconera de 2 hojas	Apertura	Posibilidad de bastidores fijos, abisagradas
Peso máximo hoja	120 kg/hoja		
Acabados	Lacado colores (RAL, moteados, rugosos...) Lacado imitación madera Anodizado		

