







Catálogo carpintería


Alumial expertos en perfiles de aluminio

Mallorquina Replegable

















Características técnicas Mallorquina Replegable +

-  **UNE-755-9:2009**
Medidas y tolerancias
-  **UNE-EN 573-3:2014**
Composición química
-  **UNE-EN 755-2:2014**
Características mecánicas
-  **UNE-38-350**
Aleación EN-AW-6060 T5
-  **UNE-38-337**
Aleación EN-AW-6063

 **ANODIZADO**
Los tratamientos están garantizados por las marcas de calidad EURAS-EWAA, QUALANOD así como el certificado UNE-EN ISO 9001. El espesor mínimo obligatorio de la capa de óxido anódico es de 15 micras para el uso arquitectónico exterior, el cual se puede aumentar (20 o 25 micras), de acuerdo a los requisitos del cliente y leyes nacionales en el lugar de destino.

 **LACADO**
El proceso de lacado utiliza pintura en polvo homologada por QUALICOAT, así como el certificado UNE-EN ISO 9001. El espesor mínimo obligatorio de la capa de lacado es de 60 micras para el uso arquitectónico exterior. El ciclo completo de lacado de los perfiles se realiza en pleno cumplimiento la norma de calidad QUALICOAT.

Secciones	Marco 40 mm/hoja 47 mm	Aleación de extrusión	6060/6063 T5
Espesor perfilera	1,5 mm	Juntas	Cepillo 5,5 x 8
Dimensiones máximas	1400 x 2300 mm para balconera 2 hojas	Apertura	Replegable
Peso máximo hoja	120 kg/hoja		
Acabados	Lacado colores (RAL, moteados, rugosos...) Lacado imitación madera Anodizado		

220 	321 	330 
440 	422 	431 
550 	541 	532 
660 	651 	642 
633 	770 	761 
752 	743 