


# Catálogo carpintería


Alumial expertos en perfiles de aluminio

## Ventanillo Contraventana

### Características técnicas

#### Serie Ventanillo Contraventana +


 **UNE-755-9:2009**  
Medidas y tolerancias


 **UNE-EN 573-3:2014**  
Composición química

 **UNE-EN 755-2:2014**  
Características mecánicas

 **UNE-38-350**  
Aleación EN-AW-6060

 **UNE-38-337**  
Aleación EN-AW-6063

 **ANODIZADO**  
Los tratamientos están garantizados por las marcas de calidad EURAS-EWAA, QUALANOD así como el certificado UNE-EN ISO 9001. El espesor mínimo obligatorio de la capa de óxido anódico es de 15 micras para el uso arquitectónico exterior, el cual se puede aumentar (20 o 25 micras), de acuerdo a los requisitos del cliente y leyes nacionales en el lugar de destino.

 **LACADO**  
El proceso de lacado utiliza pintura en polvo homologada por QUALICOAT, así como el certificado UNE-EN ISO 9001. El espesor mínimo obligatorio de la capa de lacado es de 60 micras para el uso arquitectónico exterior. El ciclo completo de lacado de los perfiles se realiza en pleno cumplimiento la norma de calidad QUALICOAT.

<b>Secciones</b>	Hoja de 18 mm	<b>Aleación de extrusión</b>	6060/6063 T5
<b>Espesor perfilera</b>	1,3 mm	<b>Herraje</b>	Bisagras para fijación a hoja por interior como cierre tipo presión
<b>Dimensiones máximas</b>	Desde 700 mm de ancho x 2700 mm de alto	<b>Acabados</b>	Lacado colores (RAL, moteados, rugosos...) Lacado imitación madera Anodizado

